

# TABELA KOMPATYBILNOŚCI

## FARB SEA-LINE®

aplikacja na istniejące powłoki przeciwporostowe





























## NOWA FARBA SEA-LINE®

SELF-POLISHING  
ANTIFOULING

SELF-POLISHING  
ANTIFOULING  
ALU PLUS

HARD  
ANTIFOULING




SEAGUARD  
fouling stop

OBECNA POWŁOKA PRZECIWPOROSTOWA (tylko w dobrym stanie)	SEA-LINE®	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SELF-POLISHING</li> <li>▪ SELF-POLISHING ALU PLUS</li> <li>▪ HARD</li> <li>▪ SEAGUARD</li> </ul>				
	INTERNATIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MICRON EXTRA</li> <li>▪ MICRON EXTRA 2</li> <li>▪ CRUISER UNO</li> <li>▪ CRUISER BRIGHT WHITE</li> <li>▪ INTERSPEED ULTRA 2</li> <li>▪ VC OFSHORE EU</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MICRON OPTIMA</li> <li>▪ VC 17m EXTRA</li> <li>▪ TRILUX 33</li> </ul>				
	HEMPEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ocean Performer</li> <li>▪ Mille Dynamic</li> <li>▪ Hard Racing</li> <li>▪ Cruising Performer/ Tiger Cruising</li> <li>▪ Glide Cruise</li> <li>▪ Tiger Extra / Titan ultra</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hard Racing Ultra</li> </ul>				
	SEA JET	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 031 (Samurai)</li> <li>▪ 033 (Shogun)</li> <li>▪ 034 (Emperor)</li> <li>▪ 037 (Costal)</li> <li>▪ 039 (Platinum)</li> </ul>				
INNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OLIVA VSE</li> <li>▪ PLASTIMO Classic</li> <li>▪ PLASTIMO Performance</li> <li>▪ PLASTIMO Racing</li> <li>▪ SOROMAP AF1</li> <li>▪ SOROMAP AF2</li> <li>▪ SOROMAP AFC+</li> </ul>					

### NIE RYZYKUJ !

**JEŻELI OBECNA FARBA PRZECIWPOROSTOWA JEST W ZŁYM STANIE, USUŃ CAŁY STARY ANTIFULING Z POWIERZCHNI!**

### Podstawowe zalecenia dotyczące przygotowania powierzchni do aplikacji farb Sea-Line®:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oczyścić starą powierzchnię za pomocą wody pod ciśnieniem</li> <li>• zmatować powierzchnię do jednolitej chropowatości papierem ściernym o gradacji P100÷240</li> <li>• miejsca naprawy lub powierzchnie całkowicie oszlifowane z farb przeciwporostowych zabezpieczyć jednokomponentowym podkładem UNIVERSAL PRIMER Sea-Line®</li> <li>• przed aplikacją upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha, następnie aplikuj 1÷3 warstw farby Sea-Line®</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ korzystając z papierów ściernych lub środków chemicznych usuń całkowicie wcześniejsze antifulingi</li> <li>▪ papierem ściernym o gradacji P100÷240 wyrównaj powierzchnię do jednolitej chropowatości</li> <li>▪ zagruntuj powierzchnię minimum 1 warstwą wybranego podkładu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2K Epoxy Lightprimer 5:1 Sea-Line® - laminat (GFK)</li> <li>• 2K Epoxy Anticorrosive 4:1 Sea-Line® - stal, aluminium</li> <li>• 2K Epoxy Woodprimer 10:4 Sea-Line® - drewno</li> <li>• 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line® - laminat, stal, drewno</li> </ul> </li> <li>▪ przed aplikacją upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha, następnie aplikuj 1÷3 warstw farby Sea-Line®</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Używaj produktów biocydowych bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i opis produktów przed użyciem.</b></li> <li>➤ Podczas aplikacji farb należy stosować środki ochrony osobistej: maseczki, okulary, rękawiczki, kombinezony.</li> <li>➤ Unikaj kontaktu ciepłego produktu z oczami i skórą.</li> <li>➤ Podczas aplikacji należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.</li> </ul>