


2K SPRAY PODKŁAD EPOKSYDOWY




Informacja techniczna

- Składniki produktu:** Podkład epoksydowy – komponent A
Utwardzacz – komponent B
- Opis produktu:** 2-składnikowy podkład epoksydowy o wielofunkcyjnym zastosowaniu. Chroni przed osmozą i korozją. Zwiększa przyczepność między warstwą, jest doskonałym gruntem pod farby i lakiery nawierzchniowe oraz farby przeciwporostowe.
- Zastosowanie:** Podkład może być stosowany, jako podkład wypełniający lub wykończeniowy, zarówno powyżej, jak i poniżej linii wodnej. Zabezpiecza powierzchnię wykonaną z laminatu poliestrowego przed powstawaniem osmozy oraz powierzchnię stalową przed korozją. Podkład można aplikować na powierzchniach pionowych bez efektu ściekania, dzięki czemu otrzymujemy doskonałe wykończenie powierzchni. Jest łatwy w obróbce szlifierskiej oraz nie wymaga szlifowania między-warstwowego.
- Typ powierzchni:** Żelkot (laminat poliestrowy i epoksydowy), stal, aluminium, oczyszczone oraz oszlifowane farby i lakiery 2K.
- Dane fizykochemiczne:**
Kolor produktu: biały
Połysk powłoki: mat
VOC: 690 g/l
- Przygotowanie podłoża:** Sole i inne zanieczyszczenia zmyć słodką wodą pod wysokim ciśnieniem. Powierzchnię przeszlifować do jednolitej chropowatości (papier ścierny o gradacji P100÷P240). Powierzchnię stalową oczyścić strumieniem ściernym do stopnia Sa 2½, na małych obszarach użyć szlifierki kątowej. Całość odpylić i odłuszczyć za pomocą zmywacza Cleaner Sea-Line.
- Warunki aplikacji:** Powierzchnia musi być czysta i sucha o temperaturze wyższej od temperatury punktu rosy, aby uniknąć kondensacji. Temperatura otoczenia powinna zawierać się pomiędzy 18~25°C, a wilgotność powietrza pomiędzy 40-50%.
- Sposób aplikacji:** Natrysk


Przygotowanie do użycia:




Bardzo dokładnie mieszaj produkt przez 2 minuty. Podczas mieszania z opakowania musi wydobywać się dźwięk poruszającej się kulki, umożliwiającej jednolite mieszanie wszystkich składników produktu.



Wyjmij czerwony przycisk z plastikowej pokrywy pojemnika. Obróć opakowanie o 180° i dopasuj czerwony przycisk do miejsca mocowania szpilki w podstawie puszki.



Ustaw puszkę do góry podstawą na twardej powierzchni. Dłonią wciśnij dokładnie czerwony przycisk w podstawę.




Po wciśnięciu przycisku i uruchomieniu możliwości wymieszania składników, ponownie mieszaj energicznie zawartość przez minimum 2 minuty.

Aplikacja:


2K SPRAY PODKŁAD EPOKSYDOWY




Informacja techniczna



Ustaw dyszę, dopasowując siłę oraz sposób natrysku odpowiednio do pożądanych parametrów aplikacji




Podkład natryskuj na powierzchnię z odległości 10 ~ 20cm.




Aplikacja standardowa:
Nakładaj 2÷4 warstw podkładu.
Zalecana grubość łączna warstw suchych powinna wynosić 80 ~200 µm.

UWAGA: rekomendowana łączna grubość warstw dla zabezpieczenia antykorozyjnego lub antyosmotycznego powinna wynosić minimum 240 µm.



Podczas aplikacji zachowaj minimum 5~10 minutowy odstęp pomiędzy kolejnymi natryskami.



Po zakończeniu aplikacji, obróć puszkę do góry dnem i usuń pozostałą zawartość podkładu z opakowania.




Całkowicie opróżnioną puszkę po areozolu można zutylizować w pojemniku na odpady do recyklingu.

Puszki z pozostałościami utwardzonego podkładu należy utylizować zgodnie z przepisami dla odpadów specjalnych.

Czas przydatności do stosowania:

około 48 h w 20°C i wilgotności względnej ok. 40-50%.



UWAGA:

Temperatura przechowywania po wymieszaniu składników produktu bezpośrednio wpływa na czas przydatności do stosowania. Wyższe temperatury przechowywania skrócą, a niższe temperatury przedłużą żywotność mieszaniny (pot life).

Zaleca się przechowywać gotową do użycia mieszaninę podkładu 2K SPRAY w temperaturze pokojowej 15~25°C.

Utwardzanie powłoki:

Pyłosucha: 1,5 godziny
Suchy w dotyku: 3÷5 godzin
Czas utwardzania: 4÷6 godzin
Pełne utwardzenie: 7 dni

Podane czasy należy traktować jako wskazówki. Rzeczywisty czas utwardzania może być dłuższy lub krótszy i zależy od grubości warstwy, wentylacji, wilgotności powietrza, itp.
Definicja czasów suszenia jest zgodna z DIN 53150.

2K SPRAY PODKŁAD EPOKSYDOWY



Informacja techniczna

- Dalsze prace:** Maksymalny czas przemalowania, bez szlifowania podkładu, ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy powierzchnia wolna jest od kredowania i innych zanieczyszczeń. Jeśli powłoka podkładu była w tym czasie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy ją oczyścić poprzez matowanie. Usunięcie wierzchniej warstwy zapewni dobrą przyczepność.
- Powierzchnię zaleca się przeszlifować finalnie papierem ściernym o gradacji P240÷P400.
- Następna powłoka:** Na podkład można położyć:
- dowolny system epoksydowy
 - dowolny system poliuretanowy
 - dowolny system przeciwporostowy
- Uwagi:** Wodowanie nie powinno mieć miejsca aż do momentu utwardzenia się ostatniej warstwy podkładu i farby nawierzchniowej.
- Warunki BHP:** Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. Podczas stosowania podkładu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymuszoną wentylację. Zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i oczu. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem.
- Przechowywanie:** Produkt, którego składniki nie zostały wymieszane, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze 15÷25°C oraz wilgotności poniżej 60%, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Puszka powinna być transportowana i przechowywana w pozycji pionowej.
- Okres przydatności:** 36 miesięcy od daty produkcji.
- Gwarancja jakości:** Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.