SEAGUARD FOULING STOP

Техническая информация

Компоненты продукта: SEAGUARD Fouling Stop продукт в одной упаковке

Фасовка: 0,75 л. 2,5 л

Описание продукта: Самополирующаяся необрастающая краска без биоцидов, хорошо противостоит обрастанию. Прост в нанесении и обладает непродолжительным временем сушки.

Рекомендуемое применение: Рекомендуется для защиты корпуса ниже ватерлинии.
Подходит для всех типов судов до 30 узлов.

Краска SEAGUARD Sea-Line может наноситься на ниже перечисленные корпуса катеров и яхт:

- стеклопластиковые
- алюминий
- стальные
- деревянные

Физико-химические характеристика:

Цвет:	Черный, тёмно-синий, белый.
Глянец:	Матовое покрытие
Твердые частицы:	51-52 % (в зависимости от цвета)
Теоретический расход:	9 ~ 10 $м^2/дм^3$
Толщина покрытия (мокрого WTF):	100 мкм
Толщина покрытия (сухого DTF):	50 мкм

Примечание: Воздействие влаги на свеже нанесенную противообрастающую краску может привести к изменению цвета. Изменение цвета является поверхностным и не влияет на другие свойства противообрастающей краски.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что краска SEAGUARD Sea-Line совместима со средством против обрастания, используемым ранее на Вашей лодке.
Совместимость указана на диаграмме, которую можно загрузить www.sea-line.eu.

Поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура поверхности должна быть выше точки росы, чтобы не допустить конденсации. Высокая относительная влажность или конденсация в течение первых 24 часов после нанесения могут негативно повлиять на процесс образования покрытия. Соль и другие загрязнители должны удаляться очисткой пресной водой под высоким давлением. Отшлифуйте слоистые поверхности до достижения равномерной шероховатости (наждачная бумага градации P100-P240)

В качестве слоя грунтовки, рекомендуется использовать:

- 2K Epoxy Lightprimer 5:1 Sea-Line®: слоистый материал (стекловолоконный армопластик)
- 2K Epoxy Anticorrosive 4:1 Sea-Line®: сталь
- 2K Epoxy Woodprimer 10:4 Sea-Line®: дерево
- 1K UNIVERSAL PRIMER Sea-Line®: слоистый материал, сталь, дерево, поверх прежнего необрастающего покрытия

Нанесение: Валик, кисть, безвоздушный пистолет-распылитель (только профессиональное применение)

Рекомендуемое число покрытий: 1 ÷ 3 слоя
Общая толщина сухого слоя: 100 мкм (сухой)

В местах максимального обрастания (переменная ватерлиния) и местах, подверженных повреждениям (киль, нос и так далее) рекомендуется использовать дополнительный слой краски против

обрастания.
Минимальная температура применения: +5 °C.

Разбавление: Не рекомендуется

Примечание: При высоких температурах и необходимости разбавления противообрастающей краски, рекомендуется максимальное разбавление 0-5% (по объему).
Разбавление и способ нанесения влияет на толщину слоя противообрастающей краски.
Следует обратить особое внимание на получение толщины слоя (100 µm DTF), обеспечивающей эффективность ротивообрастающей краски.

Отвердевание поверхности:

	20°C	10°C
Высыхание по толщине слоя:	2 часа	3 часа
Высыхание для повторного покрытия:	мин 8 часов - максимум 7 дней	мин 8 часов - максимум 7 дней
Высыхание для спуска:	12 часов	24 часов
Отвердевание поверхности:	максимум 30 дней	максимум 30 дней

Указанные интервалы времени должны рассматриваться только в качестве рекомендуемых значений. Фактическое время высыхания может быть больше или меньше в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности и так далее.

Техника безопасности, охрана здоровья и охрана окружающей среды: Соблюдайте инструкции по технике безопасности, указанные в листе технических данных в отношении опасных химических веществ; соблюдайте местные нормы по безопасности рабочего места. Общее правило – избегать контакта с кожей и глазами. При использовании продукта в небольшом замкнутом месте, необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. Также рекомендуется обеспечить защиту дыхательной системы, глаз, и кожи. Особое внимание следует обращать на наличие огня, так как продукт может взорваться.

Хранение:

Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытых контейнерах, при температуре от 5 до 35 °C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Плотно закрывайте контейнеры немедленно после использования.

Внимание: В интересах безопасности, всегда действуйте в соответствии с данными в техническом описании.

Срок годности: 3 лет с момента изготовления.

Гарантия качества: Производство, контроль качества, и осуществление поставок выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001

Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.

ООО TROTON. Зомбро